FICHA PRODUCTO

NEW RED SEA S1 P SRC

Ref. Prod.	FW020-000
Cat. de Seguridad	S1 P SRC
Tallas	36 - 48
Peso (talla 42)	539 g
Forma	A
Horma	11

Descripción del modelo: Zapato en piel serraje perforada, color beige, con forro en tejido **SANY-DRY®**, antiestático, antishock, antideslizante, con làmina anti penetración, no metàlica **APT Plate – NINGUNA PERFORACIÓN**

Características: **METAL FREE**. Plantilla **EVANIT**, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores. Suela de PU bidensidad de estilo agresivo. El perfil de la suela sobresale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor resistencia a la abrasión

Usos recomendados: Almacenes, sector transporte, la industria en general

Modo de conservación del calzado: Mantenerlo siempre limpio y dejarlo secar en sitio ventilado lejos de fuentes de calor. Se recomienda de no usar por mucho tiempo y repetidamente en presencia de agentes orgánicos, herbicidas o plaguicidas, ácidos fuertes o temperaturas extremas. Evitar la inmersión completa en agua de playa, en barro, hidrato de cal o cemento mezclado con agua

MATERIALES / ACCESORIOS

Calzado completo	**Protección de los dedos:** puntera no metálica en fibra de vidrio más ligera	
	resistente: a los choques hasta 200 J	
	a la compresión hasta 1500 Kilos	5.3.2.4
	Plantilla antiperforante: en **Tejido** multistrato alta tenacidad, resistente a la penetración, **ninguna perforatión**	6.2.1
	Calzado antiestático: fondo/suela con capacidad de disipación de las cargas electroestáticas	6.2.2.2
	Sistema antishock	6.2.4
Empeine	Piel serraje, color beige	5.4.6
	Espesor 1,6/1,8 mm	
Forro	Tejido, transpirable, resistente a la abrasión, color negro	5.5.3
Anterior	Espesor 1,2 mm	
Forro	Tejido **SANY-DRY®**, transpirable, resistente a la abrasión, color naranja	5.5.3
Posterior	Espesor 1,2 mm	
Piso / Suela	Poliuretano antiestático bidensidad, directamente inyectado al empeine:	5.8.3
	Borde de la color negro, de tipo antideslizante, resistente a la	5.8.4
	Suela: abrasión, a los aceites minerales y a los ácidos débiles.	5.8.6
	Entresuela: color beige, baja densidad, cómoda y antishock.	6.4.2
	Coeficiente de adherencia del borde de la suela	5.3.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

Párrafo EN ISO 20345:2011	Descripción	Unidad de medida	Resultado obtenido	Requisito
5.3.2.3	Resistencia a los choques	mm	**16**	≥ 14
	(altura libre despues del choque)			
5.3.2.4	Resistencia a la compresión	mm	**15**	≥ 14
	(altura libre despues de la compresión)			
6.2.1	Resistencia a la perforación	N	**A 1100 N**	≥ 1100
			Ninguna perforatión	
6.2.2.2	Resistencia eléctrica			
	- en ambiente húmedo	MΩ	**120**	≥ 0.1
	- en ambiente seco	MΩ	**820**	≤ 1000
6.2.4	Absorción de energía en el tacón	J	**34**	≥ 20
5.4.6	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	**> 7,2**	≥ 0,8
	Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	**> 66,4**	> 15
5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	**> 5,2**	≥ 2
	Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	**> 42,2**	≥ 20
5.5.3	Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h	**> 12,1**	≥ 2
	Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	**> 169,3**	≥ 20
5.8.3	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen)	mm^3	**67**	≤ 150
5.8.4	Resistencia a las flexiones (dilatación de la grieta)	mm	**3**	≤ 4
5.8.6	Resistencia al despegue de la suela/entresuela	N/mm	**> 5**	≥ 4
6.4.2	Resistencia a los hidrocarburos (variación de volumen ΔV)	%	**+ 0,8**	≤ 12
5.3.5	SRA : cerámica + solución detergente – planta		**0,43**	≥ 0,32
	SRA : cerámica + solución detergente – tacos (inclinación 7°)		**0,40**	≥ 0,28
	SRB : acero + glicerina – planta		**0,20**	≥ 0,18
	SRB : acero + glicerina – tacos (inclinación 7°)		**0,15**	≥ 0,13

Los datos de esta ficha pueden cambiar sin antelación debido a cambios de los materiales y de los productos.
Cofra. Derechos reservados. Todos los nombres de productos y compañias son marcas registradas de sus respectivos proprietaros.
Ninguna de las partes de esta ficha puede ser reproducida o utilizada sin la autorización por escrito de parte de Cofra.